

Isola Selvbygger 3°

Tätskikt för branta- och låglutande tak



Produktbeskrivning

Stomme av polyester- och glasfiber som blivit impregnerad och sedan belagd med polymermodifierad bitumen. Självklistrande kanter. Ytterkanterna är försedda med folie som dras av vid läggning. Granulat på ovansidan för att skydda mot UV och sand på undersidan.

Användning

Som ytskikt vid lutning brantare än 3°. Produkten används för täckning av nya tak och omläggning av äldre tak.

Montering

Täckning av nya tak:

Vi rekommenderar användning av en underlagstäckning (t ex Isola Isobas) innan Isola Selvbygger 3° monteras. Detta kommer också att skydda underlagstaket under byggperioden. Använd pappspikar 2,8 x 25 mm.

Omläggning av äldre tak:

Vid taktäckning på gammal papp skall man använda pappspikar 2,8 x 35 (32) mm.

Alla rullar som ska monteras vid lägre temperaturer än +10°C bör förvaras vid rumstemperatur eller förvärmas. För skarvklistring används Isola Fogmassa eller varmluft. Montering skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RAHus. Se egen monteringsanvisning.

Lagring

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras Selvbygger 3° minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.



Isola Selvbygger 3°

Tätskikt för branta- och låglutande tak

Tillbehör

Isola Fogmassa

Produktdata

Rull längd: 7,0 m
Banbredd: 1000 mm
Skarv: 100 mm
Färger: Svart, skiffergrå och tegelröd
Vikt per rulle: 29,6 kg
Rullar per pall: 25 rullar
Transportvikt: ca 760 kg
Mått (LxBxH): 1200 x 1000 x 1140 mm

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Draghållfasthet Längdriktning Tvärriktning	SS-EN 12311-1 SS-EN 12311-1	N/50mm N/50mm	780±70 690±70
Brotttöjning , Längdriktning Tvärriktning	SS-EN 12311-1 SS-EN 12311-1	% %	40±10 40±10
Motstånd mot statisk last	SS-EN 12730	kg	20
Rivstyrka , Längdriktning Tvärriktning	SS-EN 12310-1 SS-EN 12310-1	N N	410±100 470±100
Flåkhållfasthet , snitt 10 pkt	SS-EN-12316-1	N	70±25
Flåkhållfasthet , snitt maxvärde	SS-EN-12316-1	N	100±25
Skjuvhållfasthet	SS-EN-12317-1	N	750±100
Köldflexibilitet	SS-EN-1109	°C	-15
Köldflexibilitet efter åldring	SS-EN-1296/1109	°C	-15
Vattentäthet	SS-EN-1928	-	Godkänd
Rotmotstånd	SS-EN-13948	-	NPD
Glidning i värme	SS-EN-1110	°C	≥100
Dimensionsstabilitet	SS-EN1107-1	%	≤-0,1/+0,1
Vidhäftning av skyddsbeläggning	SS-EN-12039	%	≤15

Godkännningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

