

Produktinformation:

Rullspackel 627

Färdigblandat lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Rullspackel 627 är ett färdigblandat mediumgraderat lättspackel som är lämpligt till både rullapplicerad och maskinell bred- och skarvspackling inomhus i torra utrymmen.

Spacklets konsistens gör det idealiskt till bredspackling av tak och väggar där struktur efter väv, strukturtapet eller liknande ska döljas. Produkten appliceras lätt och snabbt med rulle. Efterslätning med en bred spackel ger optimal finish och ett perfekt spackelarbete där behovet av slipning är minimalt.

Produkten är CE-märkt enligt EN13963, se prestandadeklaration för ytterligare information.

Rullspackel 627 lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för Svanenmärkning, Emicode och M1 certifiering.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Aluminiumsilikat, expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7994215	15 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Applicering:** *Spacklet appliceras lämpligen med en långhårig målarrulle som t.ex. Rullspackel Rulle. Alternativt kan spacklet sprutappliceras med utrustning anpassad för sprutspackel.*
- Läs gärna vidare i specialbroschyren "Rullspackling".*
- Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".*
- Skikt tjocklek:** *Kan användas i skittjocklek på upp till 4 mm. Vid spackling av tjockare skikt förlängs torktiden väsentligt. Spacklet bör läggas på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skittjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skittjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE