


Classica rød nuanceret blødstrøget



Varu nr. 4 481 00 00

BITÅR FRÅN DOP

Tegeltyp / Kategori	U / 1			
Tillämpning	Tegel för användning i oskyddad murverk			
Geometri	G1	i överensstämmelse med EN 1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensioner, [mm]	DK-NF	Längd 228	Bredd 108	Höjd 54
Tolerans, [mm]	T2	Längd ± 4	Bredd ± 3	Höjd ± 2
Range, [mm]	Rm	Längd 8	Bredd 6	Höjd 4
Bruttodensitet	1800	kg / m ³		
Tolerans	D1	$\pm 10\%$		
Tryckstyrka, medel , minst	25	N/mm ²		
Tryckstyrka, normaliserad , minst	20	N/mm ²		
Vattenupptagning, maximala	12	Vikt%		
Frostbeständighet	F2	Frostfast		
Innehåll av lösliq salter (Kategori)	S2			
Brandmotstånd	A1	innehåller < 1,0% organisk material		

YTTERLIGARE INFORMATION

Minutsugning, medelvärde $\pm$ tolerans	1,8 $\pm$ 0,5	kg/m ²
Exponeringsklass	MX3.2+MX4	
Vidhäftning	0,15	N/mm ² , tabellvärde, EN 998-2, annek C
Åtgång vid 12 mm fog	63	stk / m ²
Antal per pall	80	stk
Syratvättning	Syratvätt rekommenderas inte. Se anvisningar för rengöring av murverk på randerstegl.com	
Murbruksval	Murbruk väljs utifrån styrka, egenskaper och hållbarhet i överensstämmelse med statisk påverkan och exponeringsklass.	
Observera	Teglet är ett naturmaterial och det kan förekomma variationer i färg och struktur. Se därför prover eller referensbyggnader med aktuella tegelprodukter.	



GANDRUP TEGLVÆRK
TEGLVÆRKSVEJ 41
9362 GANDRUP

Reviderad 05/12/23

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg

Tlf: 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

RANDERS Tegl

SINCE 1911