


RT307GT**Classica rød blødstrøget Petring**

Varu nr. 4 307 07 00

BITÅR FRÅN DOP

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------|---------|
| Tegeltyp / Kategori | U / 1 | | | |
| Tillämpning | Tegel för användning i oskyddad murverk | | | |
| Geometri | G1 | i överensstämmelse med EN 1996-1-1 hulprocent under 25 | | |
| Dimensioner, [mm] | DK-PET | Längd 228 | Bredd 48 | Höjd 54 |
| Tolerans, [mm] | T2 | Längd ±4 | Bredd ±2 | Höjd ±2 |
| Range, [mm] | Rm | Längd 8 | Bredd 4 | Höjd 4 |
| Bruttodensitet | 1800 | kg / m ³ | | |
| Tolerans | D1 | ±10% | | |
| Tryckstyrka, medel , minst | 25 | N/mm ² | | |
| Tryckstyrka, normaliserad , minst | 20 | N/mm ² | | |
| Vattenuptagning, maximala | 12 | Vikt% | | |
| Frostbeständighet | F2 | Frostfast | | |
| Innehåll av löslig salter (Kategori) | S2 | | | |
| Brandmotstånd | A1 | innehåller < 1,0% organisk material | | |

YTTERLIGARE INFORMATION

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Minutsugning, medelvärde±tolerans | 1,8 ± 0,5 | kg/m ² |
| Exponeringsklass | MX4 | |
| Vidhäftning | 0,15 | N/mm ² , tabellvärde, EN 998-2, annex C |
| Åtgång vid 12 mm fog | 63 | stk / m ² |
| Antal per pall | 160 | stk |
| Syratvättning | Syratvätt rekommenderas inte. Se anvisningar för rengöring av murverk på randerstegl.com | |
| Murbruksval | Murbruk väljs utifrån styrka, egenskaper och hållbarhet i överensstämmelse med statisk påverkan och exponeringsklass. | |
| Observera | Teglet är ett naturmaterial och det kan förekomma variationer i färg och struktur. Se därför prover eller referensbyggnader med aktuella tegelprodukter. | |



GANDRUP TEGLVÆRK
TEGLVÆRKSVEJ 41
9362 GANDRUP

Reviderad 12/08/20

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg

Tlf: 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

RANDERS Tegl

SINCE 1911