


Lerputs Fin



- Lågt klimatavtryck
- Brandsäkert
- fuktutjämnande egenskaper

OM PRODUKTEN

Weber lerputs fin används som sista skikt i Webers lerputs sortiment. Den kan användas som färdig yta eller målas med Cal 249 om annan kulör önskas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används på invändiga ytor. Innan lerputs fin appliceras stockas ytan av med lerputs grov därefter appliceras bruket lämpligvis med stålverktyg till en tjocklek av ca 3 mm. Lerbruk används inomhus och har flera goda egenskaper så som brandbeständighet samt fuktutjämnande egenskaper.

UNDERLAG

Lerputs fin appliceras på lerputs grov först när underlaget har torkat helt.

BEGRÄNSNINGAR

- Används endast inomhus.

BRA ATT VETA

Ytan kan bearbetas till önskad struktur direkt eller återfuktas och bearbetas vid senare tillfälle.

FÖRBEREDELSE

Se till att underlaget är tort innan applicering.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 20 kg/m ² /10 mm
Rekommenderad skikt-tjocklek	2-3mm
Vattenbehov	4,0 L/20 kg
Utbyte	Ca 11 L/20 kg
Användningstid	Kan användas tills den torkat, kan även tillsätta mer vatten i efterhand.
Torktid	ca 15-60 minuter
Bindemedel	Lera
Ballast	Natursand 0-1 mm
Lagring	Torrt
Lagringstid	oändlig lagringstid i torr miljö
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,032 kg CO ₂ e/m ²

FÖRBEHANDLING

Lerputs grov ska ha torkat klart innan lerputs fin appliceras. Ev. sprickor i underlaget täcks av lerputs fin.

BLANDNING

Blandas med ca 4 liter vatten/ 20 kg säck. kan blandas med långsamtgående blandare i 7-10 minuter eller snabbtgående blandare i 3-4 minuter.

ANVÄNDNING

Lerputs fin används som sista skikt i Webers lerputs sortiment. Endas för användning inomhus. Ytan kan lämnas obehandlad eller målas med Cal 249.

EFTERBEHANDLING

Efter påförande behandlas ytan med ex. filtbräda till önskad struktur. Ytan kan antingen behandlas direkt eller återfuktas och fildas vid senare tillfälle. Ev. sprickor kan fildas igen i efterhand. Ytan kan bearbetas fram tills att den är målåd.

YTSKIKT

Om annan kulör önskas kan ytan målas med Cal 249.

OBSERVERA

Bruket härdar inte utan torkar vilket innebär att ej använt bruk kan återanvändas vid senare tillfälle.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.