

Produkt Information:

Mesteracryl 502

All-round, övermålningsbar, till nästan alla material

Produktbeskrivning och användning:

Mesteracryl 502 är en plasto-elastisk 1-komponent vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar genom avdunstning av vatten.

Mesteracryl 502 används till fogning omkring dörrar och fönster, samt till utfyllning av sprickor, skivsskarvar, rörgenomgångar m.m. Fogmassen är även utmärkt till konstruktion av ljudfogar. Kan användas på ytor som tex. betong, tegel, behandlat trä, eloxerat aluminium m.m. utan behov av primer.



Medlem av

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund



Fysiska / kemiska data:

Fogmassa:

Typ:

Vattenbaserad acrylfogmassa

Fungicidbehandlad:

Nej

Konsistens:

Pasta, tixotropisk massa

Densitet:

ca. 1,6 kg/liter

Hållbarhet:

18 månader i öppnad förpackning i torrt och svalt utrymme.

Transport:

Frost resistent ved transport ned till - 15 grader.

Emballage:

Varunr.	Färg	Emballage	TUN-nr.
75817	Vit	300 ml patron	5713851
75822		600 ml påse	3489861
75823	Grå	600 ml påse	3489838

Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:

Ja

Svinn:

ca. 15 %

Beständighet:

Temperatur:

ca. -25 °C til +60 °C

Vatten:

Tål fukt, men är inte vattenbeständig.



DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0502-1

EN 15651-1
F-INT



Bruksanvisning:

Dimensionering av fogen:

Fogmassan kan användas i fogar från 0 til 25 mm bredd. För att kunna klara maximal fogrörelse bör fogens bredd dock vara min. 7,5 mm. Använd bottningslist i rätt dimension, som placeras enligt det planerade fogdjupet.

Observera! Vid många byggobjekt sker det under de första månaderna en acklimatisering av de använda byggmaterialen. Detta speciellt i första perioden efter att objektet börjar användas, och lokalerna blir uppvärmda. Genom detta kan det bli ett större svinn mellan byggnadsdelarna, än vad en fogmassa har möjlighet att klara. Detta är särskilt svårt om fogarna är smala. Det kan därför uppstå en sprickbildning, som senare bör tätas (när byggnaden har nått sin balans i användningsförhållandena).

Förberedning av material:

Fogkanterna skal vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm, och lösa partiklar. Mesteracryl 502 kan användas utan primer på de flesta ytor som glas, eloxerat aluminium, behandlat trä, betong, mursten og tegel. Mycket porösa ytor primas med en lösning bestående av 50 % acrylfogmassa och 50 % vatten.

För mer detaljerade upplysningar hänvisas till vidhäftningschema i brochyren »Fogmassor - Produkt översikt och användning«.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen, bör det alltid göras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid stora – objekt. Det rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas direkt efter applicering av fogmassan.

Användningstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer fra +5 °C til +30 °C.

Applicering:

Patronens pip skärs av med en skarp kniv, därefter tillskåres själva fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol. Fogen trycks på plats och glattas noggrannt med en vattenmättad fogpinne, våt svamp eller våt trasa, senast 5 - 10 minuter efter applicering.

Härdning:

Skinnbildning: 7 minuter vid 23 °C och 55 % RF.
Genomhärdad: 1 - 2 dagar vid små fogar. Större fogar kräver längre härdningstid.
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet.

Efterbehandling:

Efter härdning kan Acrylfogmassa 502 övermålas med de flesta färgstyper. På grund av många olika produkter på marknaden rekommenderar vi dock att man gör prov, speciellt gällande matta typer av färger där det kan uppstå krackelering.

Rengöring:

Verktyg rengörs – och fogmassa avlägsnas – med DANA Wipes 915 eller varmt vatten. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Sundhetsfareklasse:

Ingen

Brandfareklasse:

Ingen

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK –

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90