



Injektionslim

Speciallim för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor

- Till lösa och ofullständigt vidhäftade plattor
- Produkten innehåller inga lösningsmedel
- Produkten innehåller inga ftalater
- Lätt att använda
- För inomhus och utomhus bruk



Användningsområde

LIP Injektionslim används för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor. **LIP Injektionslim** kan också användas för injektion i sättningssprickor i betong och annat murverk där du vill fylla i sprickor.

Bruksanvisning

Leta upp hålrummet i plattan genom att slå försiktigt med skaftet av en skruvmejsel eller liknande. Märk sedan ut området med krita, målarfärg eller liknande. Borra hål i de intilliggande fogarna, var 10:e cm beroende på plattornas storlek. Borren bör vara 3 till 5 mm i diameter. Hålets djup justeras efter plattornas och fästmassans tjocklek. Använd en bormaskin där det går att ställa in rätt borrhjup så att inte borren tränger in i fästmassans underlag och skadar tät-skiktet. Dammsug hålen noggrant för att avlägsna lösa partiklar och damm.

Du kan eventuellt slå försiktigt med en gummihammare runt hålet för att lossa ytterligare partiklar och damm. Om du märker av ett hålrum när du borrar injektionshålen ska du sluta borra där. Sätt därefter

injektionslimpatronen i en fogpistol och börja injektionen. För in spetsen av fogpatronen i hålet och pressa försiktigt. Pressa med ett lätt tryck in LIP Injektionslim i hålet. Om det finns ett hålrum kommer injektionslimmet sakta att fylla hålrummet. Om det flyter ut lim ur ett av de andra hålen, fortsätter du injektionen tills mängden som rinner upp ungefär motsvarar den mängd som injiceras. Om ett hål inte absorberar lim, fortsatt till nästa hål.

Rengöring

När injektionen är klar avlägsnas över-skottslim med varmt vatten. Härdat injektionslim kan avlägsnas med alkohol eller aceton.

Förpackning

Patroner på 300 ml. Ska förvaras torrt och frostfritt.

Färg

Vit

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används.

Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10 °C–+20 °C
Härdningstid	Cirka 12 timmar vid +20 °C
Förvaring	Min. 9 månader i oöppnad förpackning, förvara svalt (högst 20 °C) i tätslutande förpackning. Tål inte frost.