



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX A 46

Reparationsspackel inom- och utomhus



Cementbaserat handspackel

Inom- och utomhus

Tillskjutande fukt

För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor,
svackor på golv och vägg

För bättring och lagning av balkonger och trappnosar

För fallspackling och upprättning av golv och väggytor i
lagtjocklek från 2-30 mm

Enkel bearbetning, kan glättas och filtas

Snabbt gång- och belastningsbar



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX A 46 är ett reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg, tak. För utspackling och upprättning av balkonger, trappnosar, håligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar m m. Inom- och utomhus bruk.

För reparation och spackling av betong, terazzo, leca, puts (ej ren kalkputs), samt andra lämpliga underlag. Lättbetong endast inomhus. Som underlag till klinker, matta och målning. Kan användas till bassånger, dock ej kurbad och saltvattenbad. Som ytskikt på normal-belastade ytor. För reparation vid spackling med ARDEX K 301 utomhusspackel. Godkänd för golvvärme.

UNDERLAGET

ARDEX A 46 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, keramiska plattor, klinker och golvqipsskiva.

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast, bärkraftigt, frostbeständigt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

Lösa och porösa delar ska alltid avlägsnas.

Eventuell cementhud ska avlägsnas. På sugande underlag ska ett tunt lager skrapspacklas. Därefter läggs, vått i vått, spacklet i önskvärd tjocklek.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 3-3,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 46.

Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar.

Utomhus ska spacklet vid +10°C härda i 7 dygn innan det utsätts för frost. I tveksamma fall rekommenderas en provspackling.

ARBETSSÄTT

ARDEX A 46 läggs inom- och utomhus vid temperaturer över 5°C. Vid spackling under beläggningar och epoxi som kräver en tryckstyrka på 1,5 N/mm ska ARDEX E 100 användas. Se produktblad för ARDEX E 100.

Redan 30-40 min efter applicering kan ARDEX A 46 bearbetas med filtning eller skäras. Öppettiden ca 20 min. På icke sugande underlag som ska beläggas med en tät beläggning, ska ARDEX A 46, för att bilda ett vattenabsorberande underlag, påföras i en tjocklek av minimum 1,5 mm. ARDEX A 46 kan drygas med sand, kornstorlek 0,8-1,2 mm, med ett blandningsförhållande på: 1 del ARDEX A 46, och 0,3 delar sand.

OBSERVERA

ARDEX A 46 kan användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. ARDEX A 46 är frostbeständigt. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning eller användning av byggtork. Vid täta beläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 95% RF.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande:	3-3,5 liter vatten till 12,5 kg pulver som motsvarar	
Volymdelar:	1 del vatten till 3 delar pulver	
Densitet:	1,3 kg/liter	
Densitet (blandad):	ca 1,8 kg/liter	
Materialförbrukning:	ca 1,4 kg/m ² /mm	
Bearbetningstid:	ca 15-20 minuter (20°C)	
Gångbar:	ca 2-3 timmar (20°C)	
Beläggningsbar:	Ej fuktkänsliga beläggningar efter ca 1 dygn (20°C)	
Målning, coating: (efter uttorkning)	Upp till 5 mm ca 2 dagar Upp till 10 mm ca 5 dagar Upp till 20 mm ca 7 dagar Upp till 30 mm ca 10 dagar	
Tryckhållfasthet:	1 dygn 7 dygn 28 dygn	10 N/mm ² 15 N/mm ² 20 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn 7 dygn 28 dygn	2 N/mm ² 4 N/mm ² 6 N/mm ²
Dragstyrka:	Efter ca 1 dygn >1,5 N/mm ²	
pH värde:	I upprört tillstånd ca 12	
Förpackning:	Säckar á 5 kg, 12,5 kg	
Lagring:	Förvaras torrt i 6 månader	
Artikelnummer:	46212	
EAN-nummer:	5703193462123	



PÅ SÄKRA GRUNDER

CE

ARDEX Skandinavisk A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13

53080

EN 13813:2002

ARDEX A 46
Patching Compound
EN 13813:CT-C20-F3

Compressive strength:	≥ 20 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 5 N/mm ²
Abrasion resistance according to Böhme:	NPD
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	NPD
Reaction to fire:	E

CE

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 43
58453 Witten
Germany

13

53080

EN 13813:2002

ARDEX A 46
Patching Compound
EN 13813:CT-C20-F3

Compressive strength:	≥ 20 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 5 N/mm ²
Abrasion resistance according to Böhme:	NPD
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	NPD
Reaction to fire:	E

01-2016