

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-04-24

AquaSeal



SMP-baserad elastisk fogmassa för fogning i våta utrymmen, t ex badrum, toalett, tvättstuga, kök eller andra rum med luftfuktighet högre än normalt. Utmärkt till fogning av marmor och natursten, då ingen missfärgning uppstår. Bra val vid renovering av gamla mögliga fogar.

- Våtrumsfog utan silikon
- Kulörbeständig
- Extra antimögelbehandlad, förenklar rengöring
- Anpassad glans till det cementbaserade fogbruket
- Bra kemikaliebeständighet

TEKNISK DATA

Typ: SMP-polymer.
Konsistens: Tixotrop (lätsprutad).
Densitet: Ca 1400 kg/m³.
Lösningsmedel: Inga.
Fast innehåll: 100 %.
100 % Modul: 2,0 MPa (ASTM 412D).
Töjningsförmåga: 400 % (ASTM 412D).
Hårdhet: 40 – 45 Shore A.
Temperaturbeständighet: - 40°C - +90°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C.
Skinntid: Ca 30 - 45 minuter.
Härdtid: 3 mm p/dygn.
Fogbredd: Min. 3 mm. Max 15 mm.
Fogföreelse: Ca 20 %.
Krav på RF: 30 % under arbetet.
Glättningsväska: Rent vatten.
Övermålningsbar: Ja. Förtest rekommenderas.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco fogpistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad produkt – mekaniskt.

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta

med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Vidhäftning och primning

Bode fogning och härdning kräver fukt. Appliceras AquaSeal under torra förhållanden eller mot täta materail, ska vatten sprayas på fogen. Det torra klimatet gör också att fogen behöver längre tid för att härda.

Material	Förbehandling
Metall	Vidhäftningen mot de flesta är utmärkt, t ex aluminium, zink, galvaniserad stål, rostfritt. AquaSeal används ej till bly
Trä	Generellt god vidhäftning mot nyslipat trä. Vid fetare träslag, ska ett mindre test först utföras. Torr teak behöver inte primas
Glas	AquaSeal har bra vidhäftning mot glas. Bör inte används vid konstruktioner med hög UV-belastning
Plast	Vidhäftar mot: ej mjukgjord PVC, polyester, epoxy, polyuretan, melamin. Förtest mot: Akryl, ABS, styren, polycarbonat, mjukgjord PVC. Låg vidhäftning mot: Polyetylen, polypropylen
Keramik, marmor, natursten	God vidhäftning mot keramik, marmor och natursten
Porösa ytor	Där ythållfastheten är tillräckligt god

	är vidhäftningen bra vid användning av AquaSeal.
--	--

Förbehandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från fett. Vid renovering av gammal fog, skär bort den gamla fogen och rengör därefter noggrant med SealRemover.

Om möjligt och för bästa vidhäftning och rörelseförmåga, montera först botten på fogen en bottningslist som är +25°C bredare än fogen. Är fogen smal är fogtejp istället att föredra. I hörnor eller övergångar mellan olika material krävs inte bottningslist eller fogtejp.

Fogning

Casco AquaSeal appliceras med fogpistol. Skär spetsen på pipen något mindre än bredden på fogen. Applicera fogmassan ordentligt ner i fogen, så den når botten på fogen eller bottningslisten. Kontrollera att fogmassan har god kontakt med sidorna på fogen. Släta och glätta därefter fogmassan noga så att god kontakt mot underlaget erhålls.

Rengöring

Ta bort all överflödig fogmassa innan den har härdat. Använd Lacknafta, T-Röd eller etanol om nödvändigt. Om fogmassan härdat rekommenderas rengöring med SealRemover eller mekanisk rengöring.

För rengöring av hud, torka med trasa och tvätta med tvål och vatten.

Underhåll

För att behålla en fin fogmassa under många år ska den rengöras med allmänna rengöringsmedel för våtrum. Speciellt efter dusch och bad, då schampo och tvålrester ska bort.

FÖRPACKNING

300 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.se