

PRODUKTBLAD

FORMPLYWOOD BASIC TWIN FSC 100%

Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzo.se
www.ljungbergfritzo.se

LJUNGBERG
FRITZOE

FORMPLYWOOD BASIC TWIN FSC 100%

PRODUKTBESKRIVNING

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda poppelfaner, med furu Radiata Pine som ytfanér. Skivan är belagd med en slät mörk fenol film, 120 g/m², på båda sidor.

Den är även WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Densiteten är c:a 500 kg/m.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skivan är avsedd att användas utomhus till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad. Den ska inte utsättas varaktigt för väder, väta och vind. Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrar, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast utomhusbeständig färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 5 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

CERTIFIERING

Skivan kan köpas med intyg på faktura om ursprung i FSC-certifierat skogsbruk.



LAGRING

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttids-lagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att buntens "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

AVFALLSHANTERING

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



ART NR	BENÄMNING	TJOCKLEK LÄNGD (mm)		BREDD	ANTAL/PALL	PLY
402120	Formplywood Basic, Twin FSC 100%	12,0	1200	1200	65	7
402121	Formplywood Basic, Twin FSC 100%	12,0	2500	600	65	7
402122	Formplywood Basic, Twin FSC 100%	12,0	2500	1200	78	7
402150	Formplywood Basic, Twin FSC 100%	15,0	2500	1200	60	9
402180	Formplywood Basic, Twin FSC 100%	18,0	2500	1200	53	11
402210	Formplywood Basic, Twin FSC 100%	21,0	2500	1200	45	13

TOLERANSER

TJOCKLEK:	+/- 0,7 mm
LÄNGD:	+ 0 / - 3 mm
BREDD:	+ 0 / - 4 mm
VINKELRÄTHET:	+/- 5 mm/m

