



TIKKURILA

SUPI ARCTIC

BESKRIVNING

Nyanserbart, vattenburet bastuskydd med pärlemor pigment

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Speciellt för väggar och tak i ångbastu, tvätttrum och omklädesrum.

PRODUKTEGENSKA- P E R

En lack för fuktiga utrymmen inomhus, som bildar en smuts- och vattenavvisande yta. Innehåller ett mögelmiddel som skyddar den behandlade ytan. Lämplig för behandling av trätor i enlighet med anvisningarna. Inte lämplig för behandling av bastulavar.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

SUPI ARCTIC

TEKNISKA DATA

Brytbaser	EP BASE
Kulörer	Arctic Kan nyanseras i Tikkurilas transparenta Arctic-kulörer.
Glans	Halvmatt.
Sträckförmåga	8–12 m ² /l
Burkstorlekar	0.9 l, 2.7 l
Appliceringsmetod	Pensel.
Torktid	Dammtorr efter 30 min. Nästa skikt kan appliceras efter 2–3 timmar. Brukstorr efter ca 2 dagar.
Densitet (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Volymtorrhalt (%)	17
VOC	(kat. A/f) 130 g/l (2010)_x000D_ Supi Arctic innehåller VOC max. 130 g/l.

SUPI ARCTIC

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska behandlas måste vara torr, omgivningstemperaturen måste vara minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten måste understiga 80 %.

Förbehandling

Nya rena träytor:

Rengör träytan från all smuts och damm. Fukta ytan lätt med vatten, låt torka och slipa av lösa träfibrer. Avlägsna slipdammet.

Gamla och smutsiga ytor eller ytor som tidigare behandlats med t.ex. Supi Saunasuoja:

Tvätta med Supi Saunapesu rengöringsmedel enligt anvisningarna, skölj noggrant och låt torka. Slipa och damma av vid behov.

Rör om Supi Arctic noggrant och rör även om då och då under användning.

Behandla ångbastuväggar en gång med nyanserad Supi Arctic. Späd med vatten vid behov.

Det är också möjligt att behandla väggarna i ångbastun två gånger med Supi Arctic förtunnad med vatten upp till 50 %. På så vis blir penseldragen mindre märkbara.

Behandla först ytor i tvätt- och omklädesrum med Supi Arctic förtunnad med 20 % vatten och därefter med oförtunnad Supi Arctic.

Applicera först på en provyta där det inte kommer att synas för att kontrollera att kulören är rätt. När produkten är förtunnad blir kulören lite ljusare och mer transparent än på kulörkartan. Den slutliga kulören påverkas av egenskaperna hos träet och eventuella tidigare behandlingar. Färdigbehandla mindre ytor på en gång utan avbrott och större panytor 1–2 panytor i taget för att uppnå en enhetlig nyans. Det är möjligt att uppnå en matchande nyans på bastulavarna – utan den pärlemorglänsande effekten – genom att nyansera Supi Saunavaha-vax enligt kulörkartan, Valtti Arctic.

Förvärm och ventilerastun ordentligt före användning.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med hetvatten. Tikkurila Pensselipesu Pensselvätt rekommenderas för att avlägsna lätt härdad färg.

Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till sorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller C(M)IT/MIT.

Denna färg innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra färgfilmen. Innehåller OIT, 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC). Risken för hudsensibilisering.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.