



Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2016-02-08

Målarfog 3914

Akrylfogmassa för tätning inomhus av sprickor runt dörrar, snickerier med mera. Tätning inomhus av sprickor runt dörrar, i byggnadselement, betongvägg, spegeldörrar etc. Rekommenderas endast för inomhusbruk.

- **Härdar till en plastiskt-elastisk fog**
- **Övermålningsbar efter 5 – 10 minuter**
- **För färger med låg elasticitet**

TEKNISK DATA

Typ: Akryllatex.

Färg: Vit.

Konsistens: Tixotrop.

Densitet: Ca 1600 kg/m³.

Torrhalt: Ca 82 %.

Temperaturbeständighet: - 30°C - +70°C.

Normer: Se vidare AMAHus 11, klass F-12, 5P.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +10°C - +25°C.

Bearbetningsbar: Ca 5 – 10 minuter.

Yttorr: Ca 10 minuter.

Foggrörelse: 12,5 %.

Glättningsväska: Rent vatten (undvik tvål).

Övermålningsbar: Ja.

Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

Verktyg: Casco fogpistol. Jämna till fogen med lämplig fogpinne 10, 15 eller 20 mm.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad produkt – mekaniskt.

Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Casco Målarfog har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra föroreningar. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka 2 veckor före fogning.

Applicering

Applicering bör inte utföras vid temperaturer under +10°C och inte över 80 % i RF. Casco Målarfog appliceras normalt med pistol. Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Släta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

Rengöring

Avlägsna överskottet av massan med vatten. Vatten används även till rengöring av verktyg.



Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt. Fogytan är slipbar efter 1 – 3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubriken "Förbehandling".

FÖRPACKNING

300 ml/patron.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.se
