



weber CMS 8030

- Krympspärr används för efterhärdning av betong och minskning av vattenavgång och sprickbildning
- Självavlägsnande

Om produkten

Krympspärr är en helsyntetisk, vattenlöslig vätska. Härdar betong genom balanserad vattenavgång. Ej filmbildande. Mot-
verkar kantresning och krympsprickor. Kontrollerad tillverkning
av patenterad produkt. Svenskt patent nr. 323019.

Användningsområde

Krympspärr används för härdning av betong och minskning
av vattenavgången. Kan användas på alla betongytor, såväl
vertikala som horisontella.

Typ av underlag

- Betong

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Användning

Krympspärr påförs betongen dagen efter gjutningen eller då
betongen uppnått hållfasthet motsvarande K10. Vid högre
betongkvalitet och betong med lågt vct, med risk för snabb
uttorkning p g a solbestrålning, bläst etc, rekommenderas
härdning med vatten och folietäckning under de första dyg-
nen. När vattning avslutats, plastfolie borttagits eller formar
rivits, behandlas betongen med Krympspärr. OBS! Skall ej
spädas. Krympspärr hålls ut på betongytan och fördelas med
gummiraka, roller eller borste beroende på ytans struktur. Vid
grov ytstruktur och vertikala samt stora ytor kan Krympspärr
med fördel sprutas med tryckspruta försedd med sk flatstrål-
munstycke. (min. tryck 4 kg/cm²). Krympspärr får aldrig påföras
en obunden betongyta.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av
överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än
att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-
specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation	
Materialåtgång	1l/ 10m ²
Densitet	1120 kg/m ³
Viskositet	Slimmig
Lagring	Kan förvaras under mycket lång tid, men lagringstiden bör begränsas till 3 år. Behöver ej varmlagras.
Förpackning	5l plastdunk 200l plåtfat