

produkttegenskaper

FORMAT	CLASSIC PLANK
Bredd	190 mm
Längd	1200 mm
Antal plankor per paket	6
m² per paket	1,368 m²
Fasning	0V
Tjocklek	9 mm
Not och fjäder	Perfect fold 3.0
Garanti Vattenbeständighet	5 år

FABRIKSGARANTI

	METOD	PARAMETRAR	Pergo-VARDEN
Användningsklass	EN 13329		Klass 21-22-23/31-32-33-34
CE	EN 14041	Anmält organ NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0502
Garanti	Hem miljö	Se garantivillkoren	33 år
		Vannbeständighet	5 år
	Offentlig miljö	Se garantivillkoren	10 år
		Vannbeständighet	5 år

GENERELLA DATA (ENL. EN 13329)

	METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	Pergo-VARDEN
Slitstyrka	EN 13329		≥ 8500 cykler	≥ 8500 cykler
Slitageklass	EN 13329		AC6	AC6
Slagtåligghet	EN 13329	liten boll	≥ 20 N	≥ 20 N
		stor boll	≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Reptåligghet	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning ≥ 5N
Effekt av kontorsstolskju	ISO 4918 (+mellanlägg)	Type H (EN 12529)	25000 cykler	Ingen förändring
Tjocklekssvällning	ISO 24336	efter 24 timmar nedsänkt i vatten vid 20 °C	≤ 8%	≤ 8%
fogstyrka	ISO 24334	FI0,2 långsida	≥ 3,5 kN/m	≥ 3,5 kN/m
		Fmax långsida	≥ 3,5 kN/m	≥ 3,5 kN/m
		Fs0,2 kortsida	≥ 3,5 kN/m	≥ 3,5 kN/m
		Fmax kortsida	≥ 3,5 kN/m	≥ 3,5 kN/m
Effekt av möbelben	EN 424		Ingen synlig skada efter test med bentyg 0	Ingen synlig skada
Styrka laminat/kärna	EN 13329	N/mm²	≥ 1,50	≥ 1,50
Statiskt intryck	EN 433		intrycks ≤ 0,05 mm	Ingen synlig förändring
Fläckåligghet	EN 438	Grupp 1,2	Klass 5	Klass 5
		Grupp 3	Klass 4	Klass 4
Generella krav	EN 13329	Höjdskillnader	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Öppning i fogen	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		Kupning på längden	Konkav ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			Konvex ≤ 1,00%	≤ 1,00%
		Kupning på bredden	Konkav ≤ 0,15%	≤ 0,15%
Dimensionsvariationer efter ändringar i relativ luftfuktighet	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Ljusakthet	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå referanse	Klass ≥ 4	Klass 4



ANDRA TEKNISKA DATA

	METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	Pergo-VARDEN
Stegljudsreduktion	ISO 712/2	På ett Pergo-mellanlägg		$\Delta L_w \approx 20$ dB (Beroende på underlag som används)
Brinnande cigarett	EN 438-2,30		Klass 4	Clase 5
tetthet				≈ 990 kg/m ³

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

	METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	
Formaldehydmissioner	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$	$< 0,01$
Antistatisk	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Brandklassning	EN 13501-1	Clase		Bfl-s1
Värmegeenomsnittsmotstånd	EN 12996:2001	m ² K/W		0,07 m ² K/W
Golvvärme		På ett Pergo-mellanlägg	Se särskilda anvisningar	Lämpligt
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

CERIFIKAT

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
EU Ecolabel	SE/035/001

