



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco WindowSeal Fönsterfog
Produktnummer:
5948, 5949

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Casco WindowSeal Fönsterfog	Utfärdad datum: 2012-02-08	Varugrupp: 01703
Vid ändrad deklaration		
Är varan förändrad		Ändringen avser: ---
☐ Ja	☒ Nej	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum): ---		Kontrollerad utan ändring den :---
Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdad datum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Akzo Nobel Bygglim AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556026-1876
Adress: P.O. Box 11550 S-10061 Stockholm, Sweden		Kontaktperson: Pia Eriksson
Webbplats: www.casco.se		Telefon: 08 7434000
Har företaget miljöledningssystem?		E-post miljo_bygglim@akzonobel.com
		☒ Ja ☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000 ☐ OHSAS 18000	☒ ISO 14000 ☐ Annat
Om "annat", Specificera		
Övriga upplysningar: ---		

3 Varuinformation

Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverknings skäl ej anges.			
Användningsområde: Elastisk fogmassa.			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk	Klassificering: Ej klassificerad Märkning: ---	☐ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar
Kalciumkarbonat		10-30	1317-65-3	---	
SMP-polymer		10-25	---	---	



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco WindowSeal Fönsterfog
Produktnummer:
5948, 5949

Kalciumkarbonat		10-20	471-34-1	---	
Dekandisyra, bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyloxy)ester		1-2,5	52829-07-9	Xi; R36, N; R51/53	???
Trimethoxyvinylsilan		1-2,5	2768-02-7	F; R10, Xn; R20 Xi; R38	Tillsatt mängd

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlöpp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Övriga upplysningar: ---

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: ---			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring.				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år.			
Övriga upplysningar:			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	----------------------



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco WindowSeal Fönsterfog
Produktnummer:
5948, 5949

(isärtagning)?				
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar: Byggavfall, hantera avfall enligt lokala bestämmelser.				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant			
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 080410				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan : Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: ---				

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk				
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner			☐ Varan avger inga emissioner ☐ Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar:
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar: Produkten avger under härdning små mängder metanol och silaner, se säkerhetsdatablad för mer information.				