

Produktinformation:

Lättviktsfiller 628

Snabbtorkande, lätt att använda, sjunker ej**Produktbeskrivning & användning:**

Lättviktsfiller 628 är ett snabbtorkande vitt färdigblandat lättspackel som används till utfyllning av små hål och sprickor i murverk, puts, betong, gips, trä etc.

Lättviktsfiller 628 är lätt att arbeta med på grund av dess smidiga konsistens samt lättslipad, spricker eller krymper inte, kan skruvas och spikas i och har hög vattenbeständighet.

Skyddas mot fukt under torkprocessen.



Lättviktsfiller 628 är ett snabbtorkande vitt färdigblandat lättspackel som används till utfyllning av små hål och sprickor i murverk, puts, betong, gips, trä etc.

Fysikaliska / Kemiska data:**Spackelmassa:**

Typ:	Akrylbaserat spackel
Kulör:	Vit.
Konsistens:	Pastös, tixotropisk.
Densitet:	0,57 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 2 år i oöppnat emballage och sval förvaring
Emballage:	

Artikelnummer	Emballage
7766	150 ml tub
7767	950 ml burk

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Fuktbeständighet:	Hög – måste ytskyddas vid kraftig vattenpåverkan.



Bruksanvisning:

<i>Förberedelser:</i>	<i>Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Underlaget fuktas lätt innan spacklet appliceras.</i>
<i>Applicering:</i>	<i>Lättviktsfiller 628 appliceras med en spackel. Fördela och jämna till spacklet. För att få en blankare finish kan man fukta spackeln och därefter glätta den spacklade ytan. Om spackelmassan upplevs för torr kan man blanda i en liten mängd vatten.</i>
<i>Torktid:</i>	<i>Ca 1 timma – beroende på skiktjocklek och temperatur.</i>
<i>Efterbehandling</i>	<i>När spacklet är torrt kan det vid behov slipas. Kan målas över med de flesta färgtyper. Vid övermålning med alkydfärg bör spacklet grundmålas för att undvika att färgen sjunker in.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Vått spackel tas bort med vatten. Torkat spackel avlägsnas mekaniskt.</i>

Säkerhet:

<i>Hälsofara:</i>	<i>Ingen</i>
<i>Brandfara:</i>	<i>Ingen</i>

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90

Lättviktsfiller 628 – Reviderat 2016-12-30 - Sida 2/2