

Perfekt Träolja

Ge nytt liv till altan och utemöbler efter vintermånaderna med Perfekt Träolja, en vattenburen träolja för årlig behandling av trä utomhus. Perfekt Träolja skyddar träet mot uttorkning och torrspäckor genom sin goda förmåga att tränga in i träet, samtidigt som den ger en fräsch och vattenavvisande yta. Den är brytbar och går att få i många olika kulörer och är dessutom lätt att applicera och arbeta med.

*Biobaserat innehåll: upp till 87%, andel av organiskt kol uppmätt enligt ASTM D6866-18, vilket innebär att 21% av det totala produktinnehållet är biobaserat.

- Skyddar mot uttorkning och torrspäckor
- Ger en fräsch vattenavvisande yta
- Delvis biobaserad* olja



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Olja
Verktyg	Målardyna, pensel eller luddfri trasa.
Målningstemperatur	Målnings-/yttemperatur: Lägst +7°C.
Materialåtgång	5-10 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Klibbfri: ca 8 timmar beroende på applicerad mängd och om överskott torkats bort. Vid lägre temp. eller hög luftfuktighet kan torktiden vara mer än ett dygn.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Burkstorlekar	0.9 l, 2.7 l, 9 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Terrasstvätt. Ytor beväxta med mossor, alger och mögel tvättas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Skölj väl och låt träet torka. Borsta, slipa bort poröst och grånat trä.

Applicering

Skaka om burken eller rör om väl före och under användning. Applicera Perfekt Träolja med målardyna, pensel eller luddfri trasa upprepade gånger så länge träet suger. Eventuellt överskott som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter, skall torkas bort med trasa.

Observera att träoljan ser mjölkaktig ut i burken och när den appliceras på träet. Detta försvinner när oljan torkat.

Materialåtgång: ca 5m²/l, på sågat eller uttorkat trä och ca 10m²/l på hyvlat, färskt trä.

Nyansering: Vid behandling med bruten Perfekt Träolja rekommenderas en andra strykning med färglös Perfekt Träolja. Detta för att minska risken att kulört pigment smetar av sig.

Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före målning. Undvik att olja in ytor vid risk för regn inom det närmaste dygnet.

Ytor oljade med träolja skall inte målas eller laseras inom ca 2 år efter oljning, provmåla först.

Olja inte in ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

Varning! Risk för självantändning. Använda trasor, trassel etc. kan orsaka brand inom flera timmar och ska placeras i en metallbehållare med vatten och förslutas väl innan deponering.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Innehåller: 3-jod-2-propynylbutylkarbammat (IPBC), 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Varning** Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.