

PRODUKTBLAD

MDF

Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzo.se
www.ljungbergfritzo.se

LJUNGBERG
FRITZOE

MDF

PRODUKTBESKRIVNING

MDF (Medium Density Fibreboard) är en industriell träprodukt som tillverkas i en torr process genom att mjukt trävirke mals ner till tunna fibrer som kombineras med vax och lim. Dessa beståndsdelar packas tätt och bildar tillsammans en matta som under högt tryck och värme pressas till homogena skivor.

Eftersom materialet består av finfördelade fibrer är MDF-skivor lätta att bearbeta och man får fina snittytor. Skivan lämpar sig speciellt till inredningssnickerier och till möbler då den kan fräsas, svarvas och i övrigt behandlas som massivt trä.

Densiteten är c:a 720 kg/m³.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skivan bör endast användas inomhus i torr miljö.

MDF är ett utmärkt val att användas till möbel- och inredningssnickerier (kök, badrum, butik, etc).

Den homogena och täta skivan är även väl lämpad till fräsning, ytbehandling och fanering.

Exempel på andra användningsområden är listverk, hyllor, luckor, dörrar, högtalare, mm. Till mer krävande bearbetning och djupfräsning rekommenderas MDF Plus i Fräskvalitet.

MDF Hyllplan används med fördel som hyllplan eller garderobshylla (inomhus eller i förråd), butikshyllor, övrig inredning, enklare möbler, påsadlingar, utfyllnader samt övrigt inom snickeri.

LAGRING

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö.

Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring är ej lämplig! Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra. Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

AVFALLSHANTERING

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

TOLERANSER

TJOCKLEK: +/- 0,3 mm

LÄNGD: +/- 5 mm

BREDD: +/- 5 mm

VINKELRÄTHET: +/- 2 mm/m



ART NR	BENÄMNING	TJOCKLEK (mm)	LÄNGD	BREDD	ANTAL/PALL
60600	MDF Standard				
600042	MDF standard, 100% PEFC certified	4,0	2440	1220	192
600062	MDF standard, 100% PEFC certified	6,0	2440	1220	110
600082	MDF standard, 100% PEFC certified	8,0	2440	1220	90
600102	MDF standard, 100% PEFC certified	10,0	2440	1220	70
600122	MDF standard, 100% PEFC certified	12,0	2440	1220	60
600162	MDF standard, 100% PEFC certified	16,0	2440	1220	44
600192	MDF standard, 100% PEFC certified	19,0	2440	1220	37
600195	MDF standard, 100% PEFC certified	19,0	3050	1220	30
600222	MDF standard, 100% PEFC certified	22,0	2440	1220	32
600252	MDF standard, 100% PEFC certified	25,0	2440	1220	29
600302	MDF standard, 100% PEFC certified	30,0	2440	1220	24
60600	MDF, Fräskvalitet				
600124	MDF Plus, FSC mix credit	12,0	2440	1220	56
600164	MDF Plus, FSC mix credit	16,0	2440	1220	34
600194	MDF Plus, FSC mix credit	19,0	2440	1220	38
60605	MDF Hyllplan				
605190	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	2440	200	30
605191	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	2440	300	30
605192	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	2440	400	30
605193	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	2440	600	30
605152	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	1500	200	150
605153	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	1500	300	100
605154	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	1500	400	100
605156	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	1500	600	50
605092	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	900	200	150
605093	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	900	300	100
605094	MDF Hyllplan, 100% PEFC certified	19,0	900	400	100
602093	MDF Hyllplan Svart, 100% PEFC certified	19,0	900	300	100
602153	MDF Hyllplan Svart, 100% PEFC certified	19,0	1500	300	100
602154	MDF Hyllplan Svart, 100% PEFC certified	19,0	1500	400	100
60601	MDF, Böjbar				
601090	MDF, Böjbar, spårad Tvärs	9,0	1220	2440	40
601091	MDF, Böjbar, spårad Längs	9,0	2440	1220	40

