

Produktinformation:

Avfettningprimer 966

Avfettningprimer för Silikon, MS & PU-fogmassor**Produktbeskrivning & användning:**

Avfettningprimer 966 är en specialutvecklad primer, som både primar och avfettar i ett arbetsmoment.

Avfettningprimer 966 säkrar förbättrad vidhäftning för silikon-, MS-polymer- och polyuretan (PU) fogmassa på glas, aluminium och pvc etc.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Primer:**

Typ:	1-komponent lösningsmedelsburen primer.
Kulör:	Ljusgul
Konsistens:	Tunnflytande vätska
Densitet:	ca 0,76 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 6 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
75732	1l. metallflaska



Bruksanvisning:

- Förberedelse:** *Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar.*
- Val av primer ska göras efter tillräckliga vidhäftnings- och kompatibilitetsförsök.*
- Applicering:** *Primer 966 appliceras med en mjuk pensel eller trasa, i ett tunt jämnt skikt. För att säkerställa optimal avfettning/grundning måste primern gnuggas noggrant in i ytan/underlaget med en mjuk trasa omedelbart efter applicering. Primern kan sedan låtas torka, eller så kan överskottet torkas bort.*
- Appliceringstemperatur:** *5 – 30 °C.*
- Räckvidd:** *30 - 50 ml/m² fogyta.*
- Torktid:** *30 - 60 minuter vid 20 °C.*
- Fogmassan appliceras omedelbart efter primern har torkat, för att undvika föroreningar på fogsidorna.*
- Rengöring:** *Pensel kan rengöras med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laborieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplýsingarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARKINFO@DANALIM.SE
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**