



Ersätter: 2012-02-15

Datum: 2014-11-17

Fix-It 487017

Universallt monteringslim för inom- och utomhusbruk. Ger en fyllande och elastisk limfog. Fäster både på målade, fuktiga och kalla ytor. Tål både värme och kyla. Rekommenderas ej till cellplast av polystyrenfoam (frigolit). Fäster bra mot målade ytor samt mot fuktiga och kalla ytor, förutsatt att ytorna is- och frostfria.

- **Elastisk.**
- **God tålighet mot vatten och kyla (-40°C).**
- **Fäster mot målade, fuktiga och kalla ytor.**

TEKNISK DATA

Typ: Syntetiskt gummi i lösningsmedel

Färg: Ljusgrå

Konsistens: Thixotropisk pasta

Densitet: Ca 1040 kg/m³.

Lösningsmedel: Aliphatic hydrocarbons och methyl ethyl ketone (MEK).

Torrhalt: 60 %.

Flampunkt: Brandklass 1. Flampunkt vid - 15°C.

Temperaturbeständighet: > 0°C - 100°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +15°C - +30°C

Monteringstid: Ca 0 - 5 min i rumstemperatur.

Fuktbeständighet: Mycket god.

Åtgång: Ca 80 löpmeter p/liter vid 4 mm limsträng i diameter

Lagringstid: 18 månader (Ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

Verktyg: Casco ProGun P160.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Mycket brandfarligt. Kan vara farligt vid inandning. Förvara oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Innehåller nafa och metyletylketon.

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Vid hudkontakt tvätta omedelbart med tvål och vatten. Redskap och limfläckar rengöres med lösningsmedel av petroleumtyp eller mekaniskt.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Montera patronen i limpistolen. Skär av plastmunstycket och punktera membranet i patronen. Avlägsna smuts, damm, vatten, frost och andra föroreningar från de ytor som skall limmas. Pressa ut limmet i strängar på underlaget eller på materialet. Tryck fast så att limmet väter kontaktytorna. Om bättre monteringshugg önskas, drag isär materialet och vänta några sekunder så att limfogen luftats ordentligt. Tryck sedan på materialet på plats.

Vid vissa limningar kan det vara lämpligt att hålla materialet på plats tills limmet bundit, med hjälp av t ex enstaka spik, tvingar eller liknande. Låt dessa sitta kvar ca 1 dygn. Kontrollera alltid att limmet fäster på det tilltänkta materialet.

FÖRPACKNING

12 x 300 ml.

160 ml.



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com