

Isola Tyvek UV Facade

UV-beständigt vindskydd för fasader med öppna spalter



Produktbeskrivning

Vindskyddet består av ett kraftigt Tyvek-membran som har laminerats med UV-beständig kolfilm. Isola UV Facade har testats med exponering av UV-strålar i 5 000 timmar och ger långvarigt skydd om fasadens spaltöppningar inte överstiger 20 mm. Tyvek-teknologin gör UV Facade till en av marknadens mest diffusionsöppna, UV-beständiga vindskyddsdukar. Detta ger stor säkerhet för snabb och effektiv uttorkning av byggfukt. Samtidig ger teknologin ett mycket kraftigt membran som medverkar till att konstruktionerna får ett extra tåligt skydd mot nederbörd och annan fukt.

Användning

UV Facade vindskydd används som vindtätning och fuktsäkring på den kalla sidan av väggkonstruktionen.

Montering

Isola UV Facade kan monteras både horisontellt och vertikalt, beroende på vad som är lämpligast för det aktuella objekt. På större objekt rekommenderas vertikal montering eftersom produkten då sträcks bättre efter utrullningen. UV Facade levereras i våningshöga format, som snabbt och effektivt kan monteras direkt över alla dörr- och fönsteröppningar. Därmed erhålls en mycket tät och energieffektiv konstruktion. Alla skarvar ska göras med minst 100 mm överlapp och förseglas med Isola UV Facade Tejp. Vindskyddet fästs därefter fast med spikläkt i alla reglar, syll och hammarband så att den förankras väl i stommen. Vid genomföringar på grund av ventilation, elrör, mm. ska Isola Rörmanschett, som är anpassad för olika standardmått, användas.

Lagring

Ska inte utsättas för direkt solljus under lagring.

Isola Tyvek UV Facade

UV-beständigt vindskydd för fasader med öppna spalter

Tillbehör

Isola Tyvek UV Facade Tejp

Produktdata

Materialbeskrivning:

2-skikts polyetylen (Tyvek) og kolfilm

Vikt: 195 g/m²

Rull dimension: 1,50/3,0 x 50m

Innehåll pr. rull: 75 m²/150 m²

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Dragstyrka Längdriktning Tvärriktning	EN 12311-1 EN 13859-1	N/50mm N/50mm	410 330
Brottförlängning Längdriktning Tvärriktning	EN 12311-1 EN 13859-1	% %	14 19
Ånggenomgångsmotstånd		s/m	1,3x10 ³
SD-värde		m	0,035
Spik-rivhållfasthet Längdriktning Tvärriktning	EN 12310-2 EN 13859-1	N N	300 300
Brandklassificering	klass	E	
Vattentäthet	klass	W1	
Vindtäthet	EN 12114	m ³ /m ² h50Pa	<0,1
Exponeringstid			max 4 månader

Godkänningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



Torra och sunda hus