

Isola Mestertekk

1-lags taktäckning för låglutande och branta tak



Produktbeskrivning

Isola Mestertekk har en stomme av kraftig polyesterfilt med aluminiumsfolie. Stommen är impregnerad och belagd med SBS modifierad bitumen. Ovansidan är beströdd med granulat och har en omläggskant på 12 cm. Omläggskanten har en tunn plastfilm med markeringsstripa för placering av fästdon. Plastfilmen smältes vid svetsning av omlägg. Undersidan är täckt med tunn plastfilm.

Användning

Isola Mestertekk är ett 1-lags takbelägg för mekanisk infästning på låglutande- och branta tak. Mestertekk kan läggas på alla vanliga underlag av trä, betong, lättbetong eller värmeisolerande plattor av t ex stenull och EPS. Takbelägget kan användas både i varma kompakta tak och luftade takkonstruktioner. Mestertekk måste fästas med anpassade och godkända fästdon. Produkten lämpar sig både till nybyggnationer som rehabilitering.

Montering

Se egen monteringsanvisning.

Lagring

Isola Mestertekk ska lagras stående på pallar. Pallar kan lagras två i höjden med en bärande skiljeplatta mellan pallarna.



Isola Mestertekk

1-lags taktäckning för låglutande och branta tak

Tillbehör

Isola Takbrunn
Isola Skiva med skruv till infästning
Isola Skiva rund
Isola Flexitett till detaljer
Isola Brandskyddsremsa
Isola Fogmassa
Isola Listtäckning

Produktdata

Längd: 8 m
Bredd: 1 m
Vikt: 4,6 kg/m²
Tjocklek: 3,9 mm

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Draghållfasthet , Längdriktning Tvärriktning	SS-EN 12311-1 SS-EN 12311-1	N/50mm N/50mm	1000 ± 200 750 ± 150
Brottöjning , Längdriktning Tvärriktning	SS-EN 12311-1 SS-EN 12311-1	% %	45 ± 5 50 ± 10
Motstånd mot statisk last	SS-EN 12730	kg	20
Motstånd mot slag -10°C	SS-EN 12691	mm	30
Rivstyrka , Längdriktning Tvärriktning	SS-EN 12310-1 SS-EN 12310-1	N N	300 ± 50 320 ± 50
Fläkhållfasthet , snitt 10 pkt	SS-EN-12316-1	N	210 ± 50
Fläkhållfasthet , snitt maxvärde	SS-EN-12316-1	N	270 ± 50
Skjuvhållfasthet	SS-EN-12317-1	N	750 ± 100
Köldflexibilitet	SS-EN-1109	°C	-15
Köldflexibilitet efter åldring	SS-EN-1296/1109	°C	-15
Vattentäthet	SS-EN-1928	-	Godkänd
Glidning i värme	SS-EN-1110	°C	≥ 100
Dimensionsstabilitet , Längdriktning Tvärriktning	SS-EN1107-1 SS-EN1107-1	% %	≤ -0,25 ≤ +0,15
Vidhäftning av skyddsbeläggning	SS-EN-12039	%	≤ 15

Godkännningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



Torra och sunda hus