

LIP Kakelfix

Produktinformation

LIP Kakelfix är en plasticerad cementbunden fästmassa. Vattenfast för fuktiga utrymmen, frostsäker för utomhusbruk och oorganisk, med en flexibilitet på 0,3 mm per meter.

Användningsområde

Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, mosaik, marmor, skiffer, granit, rockwoolplattor, polyphorplattor, glasullplattor m.m.

På fasta underlag av: Betong, lättbetong, siporex, putsade ytor, tegel, natursten m.m. för inom och utomhus.

Underlaget

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, smuts och andra skiljeämnen.

Bruksanvisning

Häll 5 kg **LIP Kakelfix** under omrörning i ca 1,2 l vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen mogna i 5 min och rör om en gång till.

Obs: Blandningen skall användas inom 5 tim.

Plattsättning i torrutrymmen

Efter att ev. vidhäftningsprimer har torkat påföres fästmassan med en tandad spackel. Först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämt tjockt skikt. Tändernas storlek skall väljas med hänsyn till plattornas baksida.

Obs: Plattornas baksida får inte komma i kontakt med underlaget.

Kontrollera ibland att fästmassan verkligen täcker plattornas baksida 80 – 100 %

Materialåtgång: ca 1,5 – 3 kg per m²

Det fasta rena underlaget grundas för att binda damm och sluta porerna med **LIP Primer 54** förtunnad med vatten 1:3 (1 del **LIP Primer 54** och 3 delar vatten). Blandningen penslas eller borstas ut på underlaget. Behandlingen förlänger öppettiden och ökar vidhäftningen avsevärt.

OBS! Spacklade ytor primas alltid med **LIP Primer 54** förtunnad med vatten 1:3 (en del **LIP Primer 54** och tre delar vatten).

På rörliga underlag, nygjuten betong, gipsskivor och underlag där krympförmågan överstiger 0,3 mm per meter användes LIP Super Trope Kakelfix, LIP Multi Kakelfix eller LIP Multi Lätt.

Fogning

Tidigast 48 tim. efter plattsättningen beroende på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga.

Se bruksanvisning på fogförpackningen.

Rengöring

Händer och verktyg rengöres i varmt vatten.

Mjukfog

Vid rörelsesfogar, rörgenomgångar och sanitära installationer, anslutning mot snickerier etc. skall fogning utföras med massa enligt Z.1.1. Grupp 58 i Hus AMA 83 **LIP Sanitets-silicon** eller liknande.

Förpackning

5 kg och 25 kg papperspåsar.

Varuinformation

Frätande: (Xi). Innehåller: Kalciumoxid.

Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid.

Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlösligt kromat per kg torr cement.

Irriterar ögonen, andningsorgan och huden.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik inandning av damm.

Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Arbetstemperatur:	+ 5° C - + 30° C
Blandningsförhållande:	5 kg. LIP Kakelfix till 1,2 l vatten
Öppentid:	ca 5 tim. vid 18-20° C
Bearbetningstid:	ca 15-30 min. vid 18-20° C
Gångbart:	Efter 1-2 dygn
Fogning:	Efter 1-2 dygn
Avdragsstyrka, betong:	ca 2,2 N/mm ²
Lagring:	Vid torr lagring är hållbarheten obegränsad

Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färg

Grå.

LIP – när man bygger på kvalitet!

2009-06-06

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3 • 162 44 Vällingby
Tel.: 08-25 00 70 • Fax: 08-25 00 71 • www.lip.dk

Återförsäljare: