

Produkt Information:

MS Parkettlim 268

Elastisk, phthalatfri, snabbhårdande och fuktbromsande.

Produktbeskrivning & användningsområden:

MS Parkettlim 268 är ett elastiskt, phthalatfri och snabbhårdande parkettlim för limning av stav- och mosaikparkett, högkantparkett, lamellparkett, plank och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål och aluminium.

I motsats till vattenbaserade limmer, kan MS Parkettlim 268 i många tillfällen användas på konstruktioner där det relativa fuktinnehåll är upp till 85 % RF (se sid 2).

Limet innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel, och härdar vid en reaktion med luftens fuktighet.

MS Parkettlim 268 är inneklimatmärkt EC1+ enl. Emissioncode.



MS Parkettlim 268 är ett elastiskt, phthalatfri och snabbhårdande parkettlim, till limning av stav- och mosaikparkett, högkantparkett, lamellparkett, plankgolv och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål och aluminium.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

Typ:	Elastisk MS-polymer
Färg:	Brun
Konsistens:	Tjockflytande, tixotropisk
Torrhalt:	100 %
Densitet:	Ca 1,65 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 6 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Emballage:	

Varunr.	Volym
54829	5L hink
54823	10L hink

Härdat lim:

Färg: Brun



DANA LIM

Bruksanvisning:	Undergolvet skall vara fast, rent, fettfritt, någorlunda torrt och plant. Planhet: Får högst avvika ± 2 mm på en 2,0 meter rät. Är golvet inte tillräckligt plant behöver det spacklas ut. Fuktighet: Fukten i underlaget får normalt* max. vara 85 % RF. *Vid fuktprocent mellan 65 och 85 % ska Dana Lims tekniska avdelning kontaktas vid följande tillfällen: Terrass utan inbyggd fuktspärr samt däck över källare (härunder krypgrund), garage och liknande. Därefter vill en konkret värdering avgöra hur limmet kan användas på bästa sätt Fukttinnehållet ska mätas vid en lufttemperatur på 17 °C till 25 °C, och i övrigt utföras efter GSO Golvfaktas regler. Limning kan göras på underlag av betong, träfiberskivor, cementspackel-massa, stål och aluminium. Provlimning rekommenderas alltid. Trät acklimatiseras i det rum det ska läggas i efter leverantörens anvisningar. Rummet ska vara stängt, uppvärmt till +17 °C och ha en luftfuktighet på 35 - 65 %. Dock ska rummets framtida fuktighet och -temperatur vara uppnådd. Arbete med vattenbaserade produkter (t.ex. målning, tapetsering e. likn) får inte förekomma i rummet. Ang. förberedning hänvisas i övrigt till råvaruleverantörens anvisningar. Vid golvvärme måste det iakttas särskilda förhållningsregler. Se beläggningsleverantörens anvisningar
Användningstemperatur:	17 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.
Limning	Limmet appliceras på golvet med grovt tandad spackel. Montering görs i det våta limmet, trycks fast ordentligt och belastas med sandsäckar, parkettbuntar eller annat. Lim får inte pressas upp mellan stav/plank/klossar. Det får INTE limmas i fjäder och not. Vid montering av lamellparkett, plankgolv och klossgolv är det särskilt viktigt att belastningen blir tillräcklig. Kontrollera vid alla monteringar att det är full kontakt mellan lim och trä. Vid plankgolv kan det ev. vara nödvändigt att sortera bort ojämna plankor som inte uppnår full kontakt. För montering hänvisas i övrigt till träleverantörens anvisningar
Åtgång:	Beroende på produkt och fukttinnehåll i konstruktionen. Till lamell-, mosaik-, stav- och högkans - parkett används min. 0,5 liter/m². Till klossar- och plankgolv används min. 1,0 liter/m². Där limmet används i konstruktioner med mer än 65 % RF ska det alltid användas minimum 1 liter/m². Se alltid till att gnugga fast trät ordentligt. Spackelklinga nr. 4 bör användas till applicering av 0,5 liter/m² vid 45° Spackelklinga nr. 5 används vid applicering av 0,8 liter/m² vid 45° Spackelklinga nr. 6 används vid applicering av 1,0 liter/m² vid 45°
Monteringstid:	0 - 20 minuter vid 20 °C och 50 % RF.
Efterbehandling:	Eventuell behandling av parkettstaven får tidigast ske 48 timmar efter laggning
Rengöring:	Lim på hud kan avlägsnas med sprit och tvättas därefter med vatten och tvål. Verktyg rengörs med en trasa medan limmet ännu är vått. Härdad lim tas bort mekaniskt.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

MS Parkettlim 268 - Reviderat 11.05.2016 - Sida 2/2