



webercal 246 kalkfärg våt

Målarfärg för kalkputsade ytor

- Mineralisk putsfärg

Om produkten

Fabrikstillverkad mineralisk kalkputsfärg baserad på torrsläckt kalk med fingeraderad vit dolomit som ballast. Traditionell och beprövad putsfärg.

Egenskaper

- Kan infärgas

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

Cal 246 Kalkfärg Våt är avsedd för avfärgning av kalkputsade fasader eller av svagare KC typ. Speciellt lämplig för renovering av äldre fasader.

Underlag

Används på mineraliska underlag av kalkputs/hydraulisk kalkputs eller svaga KC-putser. Underlaget ska ha enhetlig struktur och jämn sugning.

Typ av underlag

- Puts
- Mineraliskt underlag

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Vid renovering rengör underlaget nogga med skonsam våtblästring alt högtryckstvätt med stålborstning beroende på underlagets beskaffenhet. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning. Förfukta underlaget innan penselstrykningen eller sprutningen påbörjas.

Blandning

Tillsätt ca 1,5 l vatten/ burk färg under kraftig omröring 3 - 4 min med brukspropeller eller vispörsedd handbormaskin. Vid målning av större ytor bör flera satser iordningställas samtidigt och blandas i ett större kärl försett med omrörare. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 0,7 kg/m² vid 2 strykningar på slät puts
Vattenbehov	Ca 1,5 L/ burk
Bindemedel	Luftkalk (K)
Ballast	Krossad dolomit 0-0,25 mm
Tillsatser	Pigment: Oorganiska, kalk- och ljusäkta. Konsistens och hårdhetsförbättrande
Lagring	Lagringstiden är minst 24 mån i plasthink med lock. Frostfritt.
Förpackning	15 kg burk

Användning

Cal 246 Kalkfärg Våt påföres när underlaget har torkat. Underlagets sugning ska vara jämn. Kalkfärg Våt påförs i två skikt genom penselstrykning alt sprutning, vid sprutning så ska färgen också efterstrykas med pensel. Låt putsfärgen torka ordentligt mellan strykningarna. Rör upp putsfärgen under arbetets gång. Det är viktigt att strykningarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det fördras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden.

Efterbehandling

Håll putsfärgen fuktig minst 3 dygn. Använd slang med fin-spridarmunstycke. Vattnet skall "dimmas" på. Spola inte så att vatten rinner längs fasaden.

Observera

Applisering får inte ske då risk för temperatur under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden utsätts för kraftigt regn efter färdigställande. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.