

weber gullex murbruk M 10 - UTGÅTT - Ersätts av Färgat murbruk M10



- Bra arbetsbarhet
- Hög hållfasthet
- Murbruksklass M 10

OM PRODUKTEN

Weber Gullex murbruk M 10 (A) är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för murning och putsning i murbruksklass M 10 (A). Färgas ej in.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För betongsten och andra höghållfasta murstenar av olika slag i framförallt till källarväggar, murar och trappor

UNDERLAG

Använd jämnt sugande och torra murstenar.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Vinterhantering: När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dyggen ska vinteråtgärder i form av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på ca +15-20 °C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärd. Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 40 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 2,6 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Användningstid	Ca 2 tim vid 20°C/50% RF
Bindemedel	Gullex Murcement A
Sammansättning	100/350
Ballast	Natursand 0-3 mm
Tryckhållfasthetsklass	M 10 (A)
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 mPa
Frostbeständig	Ja
Lufthalt	Ca 18%
Maskin och utrustning	Blandare: Planblandare. Maskinvisp
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	20 kg säck
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,108 kg CO ₂ e/m ²

låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk. Sommar murning: Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.

FÖRBEREDELSE

Gå igenom aktuellt utförande noga för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev. uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5° C under utförandet och härdning.

BLANDNING

Gullex murbruk M 10 (A) blandas med ca 2,6 L vatten/ 20 kg säck, vilket ger ca 13 L användningsfärdigt bruk. Gullex murbruk M 10 blandas maskinellt i ca 10 min i långsamtgående blandare. Vid blandning i genomströmningsblandare skall GS tillsats användas för att säkerställa rätt brukskvalitet. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten.

ANVÄNDNING

Mura med fyllda fogar. Var extra noga med stötfogarna. Rör ej stenar som sugit fast. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.

EFTERBEHANDLING

Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnet. Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875401	weber gullex murbruk M 10, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479744872