

Grundningsbruk A

Grundningsbruk A används vid grundning av murade väggar för att förbättra vidhäftningen och få ett mer jämn sugande underlag. Det är ett torrbruk som blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk.

ÅTGÅNG

Tunngrundning ca 5 kg/m²

Grovgrundning ca 8 kg/m²

ARBETSANVISNING

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 minuter i planblandare med ca 4 liter vatten per säck (25 kg).

Användningsråd

Underlaget skall förvattnas. Bruket slås eller sprutas på underlaget. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid skall alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över +15° C under härdningstiden.

Vid användning under +5° C skall vinteråtgärder vidtas dvs värme, snöskydd m.m.

TEKNISKA DATA

	Grundningsbruk A
Bindemedel	Kalk och lågalkalisk cement
Ballast, naturesand	Naturesand 0–3 mm
Användningstid	ca 2 tim
Börjar hårdna efter	ca 4 tim
Frostbeständighet	Ja
Rekommenderad skiktjocklek	3–4 mm/påslag, pumpbart

FÖRPACKNING

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F" and "I" are connected, as are "N" and "J". The "A" is separate. The logo is underlined with two horizontal lines.