



Perfekt Akrylat Plus

Beckers Perfekt Akrylat Plus är en fasadfärg av absolut högsta kvalité, särskilt utvecklad för att ge en motståndskraftig yta som minskar smutsupptagning och ger en optimal kulörhållning. Målad enligt våra anvisningar i system med Beckers Perfekt Impregneringsolja och Grundfärg ger den bästa tänkbara fasadskydd och garanterad kulörhållning i 15 år. Beckers Perfekt Akrylat Plus är mycket lätt att måla med, torkar snabbt och kan övermålas på de flesta färgtyper. Perfekt Akrylat Plus har ett mycket gott skydd mot påväxt av svartmögel på färgfilmen.



Perfekt Akrylat Plus



GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Skrapa, borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka och hårda färgytor.

Nytt trä och trärena ytor grundmålas med Perfekt Trägrund. Omålat ändträ och skarvar behandlas först med Perfekt Impregneringsolja. Överskottet torkas bort efter 30 minuter. Sedan grundmålas hela fasaden samt allt ändträ flödigt med Perfekt Trägrund. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med Perfekt Trägrund, detta gäller även ommålning av gamla alkyd- och oljefärgsytor. Färdigmåla 2 gånger med Perfekt Akrylat Plus. Måla flödigt, se våra rekommendationer för färgåtgång. Måla även ändträ, skarvar och spikskallar noggrant.

MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL

Paneler som köps industrigrundade med Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Beckers Perfekt Akrylat Plus. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.

VIKTIGT

OBS! Vid sprutning, använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

Rör om färgen före användning.

Underlaget ska vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom ca 1-2 timmar från målningens avslutande. Vid

Teknisk information

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	skall ej spädas
VERKTYG	pensel, roller el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten eller penseltvätt
GLANS	halvmatt, 25 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	6-8 m ² /liter och behandling
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +7°C och +25°C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter 3-4 timmar
VOC	gränsvärde (Kat A/d):30g/l (2010) produktens VOC:<30g/l
AMAHUS LCS2 målningsmaterial:	6



Förvaras frostfritt

2016-03-02

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Perfekt Akrylat Plus



användning av spruta eller roller måste färgen efterstrykas med pensel.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida. Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. För ytterligare information om varför denna produkt fått Svanenmärket se www.svanen.se.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.