

Murbruk B för kalksandsten

Högkvalitativt pigmenterat torrbruk av vitcement och dolomit 0-2 mm. Produkten är ett vitt torrbruk som är speciellt anpassat för murning och efterfogning av kalksandsten. Murbruk B för Kalksandsten kan även infärgas i vissa kulörer efter önskemål.

TEKNISK DATA

Bindemedel	vitcement
Ballast	dolomit 0-2 mm
Åtgång vid murning av beklädnadssten	ca 70 kg/m ²
Börjar hårdna efter	ca 4 timmar.
Användningstid +20° C	ca 2 timmar
Frostbeständighet	god

ARBETSANVISNING

Blandas maskinellt, cirka 10 minuter i en planblandare. Använd ca 4 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Ger 16 liter bruk.

Murstenarna ska vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Mura alltid med fyllda fogar.

Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över +15° C under härdningstiden. När temperaturen understiger +5° C ska vinteråtgärder vidtas, dvs. isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten m.m. Vid murning kan köldtillsatsmedel tillsättas, men det ersätter inte vinteråtgärder.

FÖRPACKNING

Produkten levereras i 25 kg säck (art.nr 5631105)

LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA