

Perfekt Oljefärg



*Lättstruken och rinningssäker
Ger ett fint halvblankt slutresultat
Ger ett mer hållbart resultat vid systemmålning*

Ge huset en upprustning med hjälp av färg. Beckers Perfekt Oljefärg är en klassisk alkydfärg förstärkt med akrylat, anpassad för målning av träfasad, staket, vindskivor, dörrar och liknande. Färgen är lättstruken, rinningssäker och ger en fin halvblank yta. Använd Perfekt Oljefärg tillsammans med Perfekt Impregneringsolja och Perfekt Trägrund för ett snyggt och hållbart resultat.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter ca 2 timmar. Övermålningsbar efter 4-6 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

TIDIGARE MÅLAT TRÄ Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Skrapa/borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Borsta rent alla ytor från smuts och damm. Tidigare målat trä i dåligt skick kan behöva en behandling med Perfekt Impregneringsolja och ska sedan grundas med Perfekt Trägrund innan färdigstrykning sker. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpaper före målning.

NYTT OMÅLAT TRÄ Ändträ och skarvar behandlas omsorgsfullt med Perfekt Impregneringsolja. Därefter grundas hela fasaden med Perfekt Trägrund.

METALL För behandling av metall läs våra faktablad.

MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Beckers Oljefärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.

Måla

Färdigmåla två gånger med Perfekt Oljefärg. Bäst resultat fås med en mjuk helsyntetisk pensel.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Rör om färgen före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt, utan påför rätt mängd färg enligt

rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom ca 1-2 timmar från målningens avslutande. Vid användning av spruta eller roller måste man efterstryka med pensel.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 171006