

Perfekt Täcklasyr



*Ger ett långvarigt skydd mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning.
Mycket bra inträngning och vidhäftning
Ger ett täckande resultat med bevarad struktur*

Måla om träfasaden men behåll den fina trästrukturen. Perfekt Täcklasyr är en täckande lasyr avsedd för ny- och ommålning av träfasader och snickerier utomhus. Täcklasyn ger en täckande yta som effektivt skyddar mot yttre påfrestningar samtidigt som den framhäver träets vackra struktur. Perfekt Täcklasyr är bra på många sätt, den är bland annat lättstruken, har mycket god inträngning och vidhäftning samt ger ett långvarigt skydd mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
4 - 9 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Skrapa/borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka och hårda ytor. Borsta rent alla ytor från smuts och damm.

Måla

Nytt trä och nedskrapat rent trä grundoljas över hela ytan (även ändträ) med Perfekt Impregneringsolja. Undvik överflödig applicering av oljan, samt applicering på målade ytor. Ytan kan målas om efter minst 30 minuter och innan 2-3 dygn. Eventuellt överskott torkas bort inom ca 30 minuter. På tidigare laserade eller målade ytor i bra skick behövs ingen grundning med grundolja eller grundfärg. Ytor i dåligt skick bör grundas med Perfekt Trägrund. Vid användning av spruta eller roller måste man efterstryka med pensel.

MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL

Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Universal Primer från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Beckers Perfekt Täcklasyr. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.

Måla 2 gånger med Perfekt Täcklasyr.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

OBS! Vid sprutning använder du filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan påför rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet förlänger torktiden.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 171011