

BINDEMEDEL

Släckt Murkalk E

Traditionell kalkmålning på underlag av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. Används både vid renovering och nyproduktion såväl inom- som inomhus.

Arbetsanvisning

Blandning:

Vispas noggrant med vatten i förhållande 2:5 (volymdelar Släckt Murkalk:Vatten). Vispa till skummet har försvunnit och låt färgen stå och mogna i ett dygn. Rör därefter runt färgen så den blir homogen. Påför färgen flödigt med en kalkborste. Normalt påförs två skikt men flera kan komma att behövas beroende på underlagets beskaffenhet.

Användningsråd:

Släckt Murkalk E får ej användas under 5 °C eller vid kall och fuktig väderlek.

Teknisk data

Åtgång	1 kg/8kvm	För 2 strykningar
--------	-----------	-------------------

Förpackning

Produkten levereras i 10 kg säck.

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA