



weber frostsnydd

- Frostsnydd fr betong mur- putsbruk
- Tillsatts vid behov
- Anpassa mgnd efter temperatur

Om produkten

Weber Frostsnydd r ett kloridfritt tillsatsmedel i vttskeform fr mur- putsbruk- och betong. Vid inblandning i betong br betongtillverkaren rdfrgas. Frprvning br utforas d br betongegenskaperna kan frdras. Weber Frostsnydd prskyndar bindningen i bruket under dess frsta kritiska timmar och minskar risken fr skadlig iskristallbildning och frysskador. Hllfasthetstillvt r erhlls ven vid temperaturer under 0°C och efter nedfrysning. Hllfasthetstillvt r dock lngsam vilket medfr att mrkbar hllfasthet inte kan prrknas frrn tidigast 7 dygn efter omedelbar nedfrysning efter murning, putsning eller gjutning. Weber Frostsnydd innehller inga skadliga salter och medfr ingen risk fr korrosion pr armeringsstl. Weber Frostsnydd ersatter dock ej normala vinterrtgdr och frhindrar ej nedfrysning vid strng kyla.

Anvndningsomrde

Weber Frostsnydd anvnds i mur- putsbruk- och betong d risk fr tidig nedfrysning frreligger. Weber Frostsnydd kan anvndas ven i frgade murbruk. D vit bruk anvnds br Weber Frostsnydd vara inblandat med samma inblandningsfrhllande fr hela fasaden eller till klart avgrnsande partier fr att frhindra nyansskillnader. Weber Frostsnydd skall ej anvndas i hgpresterande betongprodukter, kalkbruk, hydrauliska kalkbruk, ytputser eller fgrger. Frostsnydd r bara en extra srkerhet till rrviga vinterrtgdr s som intckt stllning, varmt vatten och vrmeagregat.

Begrnsningar

Frbereelser

Rkna ut hur mycket frostsnydd du brver enligt tabell. Tabell anger gtngen frostsnydd i antal liter per 100 kg torrbruk -5°C -10°C -15°C

Betong/Cementbruk A 2,5 l 4 l 6 l

Puts- och murbruk 1,5 l 2,5 l 4 l

Frbehandling

Underlag och mursten mste vara tinat och fritt fr is och sn.

Produktspecifikation

Kloridhalt	Max 0,1 %
Densitet	1300 kg/dm³
Viskositet	Som vatten
Lagring	2 r.
Frpckning	1l plastflaska 5l plastdunk

Blandning

Fr anvndning skall Weber Frostsnydd noga omskakas fr att eventuella bildade kristaller skall lsas. Weber Frostsnydd skall ha en temperatur av minst +10°C vid inblandningen. Inblandas vid bruksberedningen enligt tabell. Reducera rekommenderad inblandad vattenmgnd med ca. halva mgnden av inblandad Weber Frostsnydd s att nskad konsistens erhlls. Weber Frostsnydd inblandas genom att hlla tillsatsmedlet i vattnet eller direkt i bruket under blandningens gng. Bruk med Weber Frostsnydd skall anvndas inom 1 timma. Strva efter brukstemperaturen 20°C. Anvnd varmvatten vid lga temperaturer.

Observera

Hllfasthetsnivn vid plusgrader prverkas inte negativt av Weber Frostsnyddstillsats. Hllfasthetstillvt r tar fart nr bruket tinar. Slutgiltigt kan prrknas hllfasthetsnivn mycket nra den som normalt erhlls utan nedfrysning.

Skerhetsfrskrifter

Ls alltid gallande skerhetsdatablad, anvnd personlig skyddsutrustning och flj arbetsplatsens skerhetsfrskrifter.

Frskrivningsklausul

D det vid varje tillfalle rder olika frhllanden och frutsstningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara fr annat n att den information som lrnas hr under rubriken "Produktspecifikation" r korrekt. Exempel pr information och frhllanden, som ligger utanfr Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta srskilt prpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutforande och lokala frhllanden.