Biobase Sweden AB
Ostmästargränd 8C, SE-120 40 Årsta, SWEDEN
www.bioba.se info@bioba.se +46-(0)8-520 275 90

MADE IN SWEDEN

BIO-FOMO® 0

Lågviskös formolja

Biobased & Biodegradable

TEKNISKT DATABLAD

BIO-FOMO® 0 är en biobaserad formolja med låg viskositet speciellt framtagen för användning vintertid som har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle.

BESKRIVNING

BIO-FOMO® 0 är speciellt lämplig för användning vintertid vid mycket låga temperaturer. Produkten rekommenderas vid temperaturer mellan -10 och -25°C. Produkten är luktfri och ger snygg ytfinish utan missfärgning

TEKNISK DATA

Lägsta användningstemperatur		-25 °C
Självantändningstemperatur		>250°C
Viskositet vid 40°C		4 mm^2/s
Flampunkt		87 °C
Biogent kolinnehåll[1]		99 %
Tysk vattenriskklass		WGK 1
Koldioxidavtryck[2]	(kg CO_2-eq/kg)	2,20
Koldioxidupptag		-3,75
VOC[3]		<3 %
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable)[4]		

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

ANVÄNDNING

FORMMATERIAL

- ☑ Trä
- ☑ Stål
- ☑ Plast
- ☐ Polystyren

Appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtryckspruta eller roller. Torka av överflöd med trasa eller mopp för att undvika porbildning.Åtgång ca. 1 liter per 30-50 m^2.

MILJÖ & SÄKERHET

- Uppfyller REACH och CLP
- Är inte klassad som farligt gods
- Är biobaserad & bionedbrytbar

Se produktens säkerhetsdatablad för fullständig information om hantering och säkerhet.

FÖRPACKNING

Våra förpackningar (5, 20, 25, 208,1000 liter) är tillverkade av återvunnen plast (PE). Produkten kan också levereras *on site* genom tankstationen BASECAMP®



Produkten kan lagras upp till tre år i obruten förpackning. Lagras ej i direkt solljus. Undvik lagring vid höga temperaturer.

[1]ASTM D6866 [2]Koldioxidavtryck för produktion av vätskan (förpackning ej inkluderat) vid leverans (Cradle-to Gate) baserat på tredjepartsgranskad LCA enl. ISO 14040/14044.
[3]Flyktiga organiska ämnen i vikt-%. [4]Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

KN-nummer 3403 99 00 00

